

KEO MK 35

Keo biến tính tổng hợp

1. MÔ TẢ:

Keo MK 35 là loại keo biến tính tổng hợp, được thiết kế chuyên biệt cho ứng dụng bồi giấy trong sản xuất ống cone, thanh V và các sản phẩm giấy định hình khác. Sản phẩm gồm tinh bột biến tính kết hợp với các phụ gia đặc biệt như chất đông rắn, kết dính và phụ gia khô nhanh, giúp tăng độ bám dính, rút ngắn thời gian khô và nâng cao hiệu suất sản xuất. **MK 35** mang lại giải pháp kết dính hiệu quả, ổn định và phù hợp với điều kiện vận hành thực tế trong ngành bao bì giấy.

2. ƯU ĐIỂM:

- Kết dính mạnh mẽ với mọi loại giấy bao bì.
- Thời gian khô nhanh, tăng tốc độ sản xuất.
- Tăng độ cứng và định hình sản phẩm. Giúp sản phẩm như ống cone, thanh V cứng chắc, giữ form tốt, không biến dạng – đáp ứng yêu cầu cao trong vận chuyển và đóng gói.
- Sử dụng nguyên liệu là tinh bột biến tính và phụ gia không độc hại, MK 35 là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp hướng đến sản xuất sạch và bền vững.
- Không gây kích ứng, không phát sinh khí độc, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sản phẩm đầu ra thân thiện.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	:	Dung dịch dạng sệt màu trắng xám
Hàm lượng rắn (%)	:	Min 20
pH	:	3.5 – 5.5 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	:	Min 800

4. SỬ DỤNG:

- **Liều lượng:** Mức dùng thay đổi tùy theo loại giấy sử dụng và yêu cầu kết dính của nhà máy.
- **Cách dùng:** Khuấy trộn đều trước khi sử dụng. Có thể sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng với nước theo tỉ lệ thích hợp tùy thuộc vào độ kết dính theo yêu cầu.
- **Điểm cho:** Cho trực tiếp vào máng keo.
- **Độ nhớt:** Điều chỉnh tùy theo điều kiện vận hành thực tế của nhà máy.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 3 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.